

## Sa 2,5 Standartı Nedir?

### What is Sa 2,5 Standart?


**B**oya veya kaplama öncesi metal yüzeylerinin temizlik değerini gösteren standarttır. Yüzeyin temizlik derecesine göre Sa1, Sa2, Sa2.5 ve Sa3 olarak sınıflandırılmaktadır. Genel olarak yaygın şekliyle bütün şartnamelerde minimum yüzey temizlik gereksinimi olarak ise Sa2.5 talep edilmektedir.

Genel olarak SA2.5; büyütme olmaksızın yüzeye bakıldığında, yüzeyde gözle görülebilir, yağ, gres, kir, taşlama izi, pas, boya kalıntısı veya yabancı madde görünmeyecek

şekilde bir yüzey temizliğini ifade eder. Yüzey temizliğini değerlendirmede, herhangi bir ölçüm veya değerlendirme aleti olmayıp, sadece ISO 8501-1 standardında verilen resimlerle görsel kıyaslamadan ibarettir.

Aşağıdaki resimlerde yüzey temizliklerini gösteren resimler ve ISO 8501-1 standardının yeni ve eski versiyonu verilmiştir.

Daha fazla bilgi ve standart temini için, [info@yuzeyislem-kumlama.com](mailto:info@yuzeyislem-kumlama.com) adresine mail atabilirsiniz.



Surface preparation standards are stipulated by various bodies throughout the world to designate the cleanliness condition of blasted steel, prior to applying a protective coating. The applicable cleanliness standard is usually called for by either the protective coating manufacturer or the owner of the structure to be painted. The most commonly referred to standards are SSPC,

NACE, and Swedish Standards. Each standard is divided into four standards of cleanliness, broadly described as follows; brush off, commercial, near white metal, white metal. Whilst each standard may differ slightly in requirements and terminology the following cross reference chart indicates the close approximation of each level of cleanliness for each standard.